

Filmbelagt Østen

Oprindelse: Østen

Træsart: Blandet hårdttræ

Beskrivelse:	Filmbelagt hårdttræ krydsfiner. Anvendes f.eks. som støbeplade eller vognbund med let belastning / slid (f.eks.hobbytrailer).
Kvaliteter:	Basispladen produceres i henhold til BS 6566. Pladerne leveres i 2 varianter: med glat fenolfilm 2 sider / med net forside og glat bagside. Fenolfilmen er typisk 120 g/m ² .
Formater:	Føres i tykkelserne 9, 12, 15, 18 og 21 mm. Standardformat er 250 x 125 cm.
Dækmål:	Dækmål er 250 x 125 cm.
Tolerancer:	Tykkelse: + (0,2 + 3% af nominel tykkelse) mm / - (0,4 + 3% af nominel tykkelse) mm. Længde / Bredde: +/- 3,5 mm Retkantethed: 1 mm/m. Vinkelrethed: 1 mm/m.
Lim:	Anvendt lim er exterior E-1 lim (for udendørs anvendelse).
Fugtklasse:	Pladen er fugtklasse 2 og kan derfor anvendes både indendørs og udendørs. Pladen kan anvendes i fugtklasse 3, hvis den er behandlet med et dokumenteret træbeskyttelsesmiddel på relevante flader og kanter. Vær opmærksom på, at alle olieholdige grundere som f.eks Gori 22 / Gori 11 ikke må anvendes, da de opløser limen og derfor forårsager delaminering af pladerne.

Tekniske data:

Densitet		550 - 600 kg/m ³				
Tykkelse		9 mm	12 mm	15 mm	18 mm	21 mm
Finerlag		5	7	9	9	11
Glat / Glat	Plader / Bundt	80	75	60	50	42
	DB-nr.	5013924	5013926	5013927	5013928	5013929
Net / Glat	Plader / Bundt	100	75	60	50	42
	DB-nr.	1763738	1763742	1763744	1763748	1763752
Formaldehyd		E1				
Brandklasse (EN 13501-1)		D-s2,do				

info@npi.dk - Tel: +45 7669 4141

Informationer på dette datablad er udelukkende vejledende og er tænkt som en service over for køber, for hvilket NPI A/S ikke påtager sig ansvar.

06.12.2016 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

