

Fyr B/C

Oprindelse: Rusland

Træsart: Fyr (Pinus sylvestris)

Beskrivelse:	Nåletræs krydsfiner. Anvendes til indvendig beklædning, inddækning etc.
Kvaliteter:	Pladerne er CE-mærket: CE4. Forside er kvalitet B, som i princippet er fejlfri, dog tillades mindre fejl, f.eks. "ormehuller" og veludførte reparationer i form af propper samt friske knaster. Bagside er C, hvor der tillades åbne fejl, knasthuller og finerrevner. Forside og bagside er pudset. Leveres skarpkantet.
Formater:	Føres i tykkelserne 6, 9, 12 og 15, 18 og 21 mm. Standardformat er 244 x 122 cm.
Dækmål:	Dækmål er 244 x 122 cm.
Tolerancer:	Tykkelsestolerancer: se nedenfor
Lim:	Der anvendes forskellige fenollim, WBP
Fugtklasse:	Pladen er fugtklasse 2 og kan derfor anvendes både indendørs og udendørs under beskyttede forhold. Pladen må kun anvendes i fugtklasse 3, hvis den er behandlet med et dokumenteret træbeskyttelsesmiddel på relevante flader og kanter. Vær opmærksom på, at alle olieholdige grundere som f.eks. Gori 22 / Gori 11 ikke må anvendes, da de opløser limen og derfor forårsager delaminering af pladerne.

Tekniske data:

EN 13986:2004	6 mm	9 mm	12mm	15 mm	18 mm	21 mm
Densitet, kg/m ³	550 - 600					
DB- nr.	5795574	5795575	5795576	5795577	5795578	5795579
Plader pr. bundt	75	56	42	33	28	24
Finerlag	3/5	5	5	5/7	7/9	9/11
Tolerance, mm	+0,4 / -0,6	+0,5 / -0,7	+0,6 / -0,8	+0,7 / -0,9	+0,7 / -0,9	+0,8 / -1,0
Formaldehyd	E1					
Brandklasse (EN 13501-1)	D-s2,do					

info@npi.dk - Tel: +45 7669 4141

Informationer på dette datablad er udelukkende vejledende og er tænkt som en service over for køber, for hvilket NPI A/S ikke påtager sig ansvar.

29.11.2016 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

