

# Vänerply Tag

Oprindelse: Sverige

Træsart: Gran (Picea spp.)



Miljømærket for ansvarligt skovbrug

FSC® C124415

<b>Beskrivelse:</b>	Konstruktionskrydsfiner. Anvendes til tagunderlag.
<b>Kvaliteter:</b>	Pladerne er CE-mærket: CE2+. Pladerne er ikke pudsede. Leveres med fer og not 2 langsider. For- og bagside er kvalitet C: Der tillades knaster og knasthuller max. 35 mm brede. Revner max. 12 mm brede i 50% af pladens længde.
<b>Formater:</b>	Føres i tykkelserne 12, 15, 18 og 21 mm. Standardformat er 244 x 122 cm og 244 x 61 cm.
<b>Dækmål:</b>	Dækmål er 244 x 120 cm / 244 x 60 cm.
<b>Tolerancer:</b>	Tykkelse: +/- 0,8 mm. Længde / bredde: +/- 3,5 mm Retvinkelhed: 1 mm/m Retkantethed: 1 mm/m
<b>Lim:</b>	Anvendt lim er fenollim, der er WBP (vand- og kogefast).
<b>Fugtklasse:</b>	Pladen er fugtklasse 2 og kan derfor anvendes både indendørs og udendørs under beskyttede forhold.  Pladen må kun anvendes i fugtklasse 3, hvis den er behandlet med et dokumenteret træbeskyttelsesmiddel på relevante flader og kanter. Vær opmærksom på, at alle olieholdige grundere som f.eks Gori 22 / Gori 11 ikke må anvendes, da de opløser limen og derfor forårsager delaminering af pladerne.

## Tekniske data:

EN 13986:2004	12 mm	15 mm	18 mm	21 mm
Densitet	420 kg/m <sup>3</sup>			
Bøje-brudstyrke, MPa	26 / 11	25 / 11	25 / 11	23 / 13
E-modul, GPa	9,1 / 2,4	8,9 / 2,3	8,7 / 2,7	8,0 / 3,2
Tværtrækstyrke, MPa	3	3	3	3
Finerlag	5	5	7	7
Formaldehyd	E1			
Brandklasse (EN 13501-1)	D-s2,do			

Hent montagevejledningen på [www.npi.dk](http://www.npi.dk)

info@npi.dk - Tel: +45 7669 4141

Informationer på dette datablad er udelukkende vejledende og er tænkt som en service over for køber, for hvilket NPI A/S ikke påtager sig ansvar.

14.08.2017 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

