

Østen BB/CC

Oprindelse: Malaysia / Indonesien

Træsart: Blandet hårdttræ



Beskrivelse:	Hårdttræs krydsfiner. Anvendes til indvendig beklædning, inddækning etc.
Kvaliteter:	Pladerne er CE-mærket: CE4. Forside er kvalitet BB, som i princippet er fejlfri, dog tillades mindre fejl, f.eks. "ormehuller". Bagside er CC, hvor der tillades få reparationer men ingen åbne fejl. Forside og bagside er pudset. Leveres skarpkantet.
Formater:	Føres i tykkelserne 3,6, 5,5, 9, 12, 15, 18, 21 og 25 mm. Standardformat er 244 x 122 cm. Andre formater kan fås på forespørgsel.
Dækmål:	Dækmål er 244 x 122 cm.
Tolerancer:	Se nedenfor i skema for tekniske data.
Lim:	Der anvendes forskellige limtyper, MR1 samt WBP (fenollim). Produkter importeret til Danmark er hovedsageligt med fenollim.
Fugtklasse:	Pladen er fugtklasse 2 og kan derfor anvendes både indendørs og udendørs under beskyttede forhold. Pladen må kun anvendes i fugtklasse 3, hvis den er behandlet med et dokumenteret træbeskyttelsesmiddel på relevante flader og kanter. Vær opmærksom på, at alle olieholdige grundere som f.eks. Gori 22 / Gori 11 ikke må anvendes, da de opløser limen og derfor forårsager delaminering af pladerne.

Tekniske data:

EN 13986:2004	3,6 mm	5,5 mm	9 mm	12 mm	15 mm	18 mm	21 mm	25 mm
Densitet, kg/m ³	600 - 750							
DB- nr.	1875417	1804697	1804698	1804701	1804702	1804703	1804705	1804708
Plader pr. bundt	250	165	100	75	60	50	43	30
Finerlag	3	3	5	5/7	7	7/9	9/11	11/13
Formaldehyd	E1							
Brandklasse (EN 13501-1)	D-s2,do							
Tolerance, tykkelse	+ (0,2 + 3% af nominal tykkelse) mm / - (0,4 + 3% af nominal tykkelse) mm							
Tolerance, længde/bredde	+/- 3,5 mm							
Tolerance, retkantethed	1 mm/m							
Tolerance, vinkelrethed	1 mm/m							

info@npi.dk - Tel: +45 7669 4141

Informationer på dette datablad er udelukkende vejledende og er tænkt som en service over for køber, for hvilket NPI A/S ikke påtager sig ansvar.

22.01.2018 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

