

# Metsä Spruce Tag MouldGuard

Oprindelse: Finland

Træsart: Gran (Picea spp.)



<b>Beskrivelse:</b>	Konstruktionskrydsfiner. Anvendes til tagunderlag. Pladen er behandlet med træbeskyttelsesmiddel, således at pladen har øget modstandsdygtighed mod skimmel og svamp.
<b>Kvaliteter:</b>	Pladerne er CE-mærket: CE2+. Pladerne er ikke pudsede. Leveres med fer og not 2 langsider. For- og bagside er kvalitet III, hvor der tillades åbne fejl.
<b>Formater:</b>	Føres i tykkelsen 15 og 18 mm. Standardformat er 244 x 61 cm.
<b>Dækmål:</b>	Dækmål er 244 x 60 cm.
<b>Tolerancer:</b>	Længde: +/- 3 mm Bredde: +/- 1 mm Retvinkelhed: 1 mm/m Retkantethed: 1 mm/m
<b>Lim:</b>	Anvendt lim er fenollim, der er WBP (vand- og kogefast).
<b>Fugtklasse:</b>	Pladen er fugtklasse 2 og kan derfor anvendes både indendørs og udendørs under beskyttede forhold.  Pladen må kun anvendes i fugtklasse 3, hvis den er behandlet med et dokumenteret træbeskyttelsesmiddel på relevante flader og kanter. Vær opmærksom på, at alle olieholdige grundere som f.eks Gori 22 / Gori 11 ikke må anvendes, da de opløser limen og derfor forårsager delaminering af pladerne.

## Tekniske data:

EN 13986:2004	15 mm	18 mm
Densitet	460 kg/m <sup>3</sup>	
Tykkelses-tolerance, mm	14,1 - 16,3	17,1 - 19,3
Bøje-brudstyrke, MPa	22,2 / 11,7	22,2 / 11,7
E-modul, GPa	9,5 / 2,5	8,9 / 3,1
Tværtrækstyrke, MPa	3,5	3,5
Finerlag	5	6
Formaldehyd	E1	
Brandklasse (EN 13501-1)	D-s2,do	

Hent montagevejledningen på [www.npi.dk](http://www.npi.dk)

info@npi.dk - Tel: +45 7669 4141

Informationer på dette datablad er udelukkende vejledende og er tænkt som en service over for køber, for hvilket NPI A/S ikke påtager sig ansvar.

14.05.2019 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

