



Oprindelse: Kina

Træsart: Poppel

Beskrivelse:	Anvendes f.eks. som støbeplade.
Kvaliteter:	Pladerne leveres med glat fenolfilm 2 sider. Fenolfilmen er enten 120 g/m ² (importeret) eller 240 g/m ² (lokal).
Formater:	Føres i tykkelserne 12, 15, 18 og 21 mm. Standardformat er 250 x 125 cm.
Dækmål:	Dækmål er 250 x 125 cm.
Tolerancer:	Tykkelsestolerance er +/- 0,5 mm.
Lim:	Anvendt lim er E-2 lim (for udendørs anvendelse).
Fugtklasse:	Pladen er fugtklasse 3 og kan derfor anvendes både indendørs og udendørs. Pladen kan anvendes i fugtklasse 3, hvis den er behandlet med et dokumenteret træbeskyttelsesmiddel på relevante flader og kanter. Vær opmærksom på, at alle olieholdige grundere som f.eks. Gori 22 / Gori 11 ikke må anvendes, da de opløser limen og derfor forårsager delaminering af pladerne.

Tekniske data:

Densitet	550 - 600 kg/m ³			
Tykkelse	12 mm	15 mm	18 mm	21 mm
Plader / Bundt	75	60	50	43
Finerlag	9	11	13	15
Formaldehyd	E2			
Brandklasse (EN 13501-1)	D-s2,do			

Informationerne skal betragtes som vejledende og uden ansvar for NPI A/S.

info@npi.dk - Tel: +45 7669 4141

06.10.2016 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

