

Metsä Spruce Tag WeatherGuard



Oprindelse: Finland

Træsart: Gran (Picea spp.)



Beskrivelse:	Konstruktionskrydsfiner. Anvendes til tagunderlag. Pladen er behandlet med vandskyende middel, således at pladen kan sidde uafdækket i op til en måned.
Kvaliteter:	Pladerne er CE-mærket: CE2+. Pladerne er ikke pudsede. Leveres med fer og not 2 langsider. For- og bagside er kvalitet III, hvor der tillades åbne fejl.
Formater:	Føres i tykkelsen 18 mm. Standardformat er 244 x 61 cm.
Dækmål:	Dækmål er 244 x 60 cm.
Tolerancer:	Længde: +/- 3 mm Bredde: +/- 1 mm Retvinkelhed: 1 mm/m Retkantethed: 1 mm/m
Lim:	Anvendt lim er fenollim, der er WBP (vand- og kogefast).
Fugtklasse:	Pladen er fugtklasse 2 og kan derfor anvendes både indendørs og udendørs under beskyttede forhold. Pladen må kun anvendes i fugtklasse 3, hvis den er behandlet med et dokumenteret træbeskyttelsesmiddel på relevante flader og kanter. Vær opmærksom på, at alle olieholdige grundere som f.eks Gori 22 / Gori 11 ikke må anvendes, da de opløser limen og derfor forårsager delaminering af pladerne.

Tekniske data:

EN 13986:2004	18 mm
Densitet	460 kg/m ³
Tykkelses-tolerance, mm	17,1 - 18,1
Bøje-brudstyrke, MPa	22,2 / 11,7
E-modul, GPa	8,9 / 3,1
Tværtrækstyrke, MPa	3,5
Finerlag	6
Formaldehyd	E1
Brandklasse (EN 13501-1)	D-s2,do

Hent montagevejledningen på www.npi.dk

info@npi.dk - Tel: +45 7669 4141

Informationer på dette datablad er udelukkende vejledende og er tænkt som en service over for køber, for hvilket NPI A/S ikke påtager sig ansvar.

25.08.2017 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

