

Falco BETONYP®

Oprindelse: Ungarn
Type: Cementspånplade



Miljømærket for
ansvarligt skovbrug
FSC® C124415

Anvendelse:	Anvendes til inddækning, beklædning etc. til såvel indendørs som udendørs applikationer. Kan anvendes i forbindelse med ell. i jord, som f. eks. rottesikring mm.
Beskrivelse:	Pladerne er CE-mærket: CE4. Cementspån fremstår med ensartet overflade i grålige farvetoner. Farvevariationer kan forekomme. Pladerne er produceret og kontrolleret iht. EN 13986.
Formater:	Lagerføres i tykkelserne 8, 10, 12, 16, 20 og 24 mm. Standardformat er 1200 x 2600 mm. Andre formater kan fås på forespørgsel.
Tolerancer:	Længde- og bredde: +/- 5 mm. Vinkelrethed: 2,0 mm/m Retkantethed (Krumning): 1,5 mm/m
Indhold:	Pladen består af cement, træspån og vand.

Tekniske data:

Standard	EN 13986					
	8 mm	10 mm	12 mm	16 mm	20 mm	24 mm
Tykkelse						
Antal pr. bundt	60	50	40	30	25	20
Bøjebrud-styrke, MPa (EN 310)	≥ 9,0					
E-modul, MPa (EN 310)	≥ 4500					
pH-værdi	11-12					
Z-værdi (wet cup), GPa s m ² /kg (EN ISO 12572)	1,40	1,70	2,10	2,70	3,40	4,10
Luftbåren lyd-transmissionstab (EN ISO 10140) R pce	27,40					
Densitet, kg/m ³ (EN 13986)	1400 +/- 50 kg					
Tykkelsesændring (v. 24 timer i vand) (EN 317)	≤ 1,5%					
Brandklasse (EN 13501-1)	B-s1,d0					
Varmeledningsevne λ, W/mK (EN 12664)	0,26					
Tykkelsestolerance, +/- mm (EN 634-1)	+/- 0,7 mm	+/- 0,7 mm	+/- 1,0 mm	+/- 1,2 mm	+/- 1,5 mm	+/- 1,5 mm

Hent montagevejledningen på www.npi.dk

info@npi.dk - Tel: +45 7669 4141

02.11.2020 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

