



Metsä Spruce Tag MouldGuard

OPRINDELSE: Finland
TRÆSORT: Gran (Picea spp.)



BESKRIVELSE:	Konstruktionskrydsfiner. Anvendes til tagunderlag. Pladen er behandlet med træbeskyttelsesmiddel, således at pladen har øget modstandsdygtighed mod skimmel og svamp.
KVALITETER:	Pladerne er CE-mærket: CE2+. Pladerne er ikke pudsede. Leveres med fer og not 2 langsider. For- og bagside er kvalitet III, hvor der tillades åbne fejl.
FORMATER:	Føres i tykkelsen 15 og 18 mm. Standardformat er 244 x 61 cm.
DÆKMÅL:	Dækmål er 244 x 60 cm.
TOLERANCER:	Længde: +/- 3 mm Bredde: +/- 1 mm Retvinkelhed: 1 mm/m Retkantethed: 1 mm/m
LIM:	Anvendt lim er fenollim, der er WBP (vand- og kogefast).
ANV.KLASSE:	Pladen er fugtklasse 2 og kan derfor anvendes både indendørs og udendørs under beskyttede forhold. Pladen må kun anvendes i fugtklasse 3, hvis den er behandlet med et dokumenteret træbeskyttelsesmiddel på relevante flader og kanter. Vær opmærksom på, at alle olieholdige grundere som f.eks Gori 22 / Gori 11 ikke må anvendes, da de opløser limen og derfor forårsager delaminering af pladerne.

TEKNISKE DATA:

	15 mm	18 mm
Tykkelse	15 mm	18 mm
Finerlag	5	6
Bøje-brudstyrke, MPa	22,2 / 11,7	22,2 / 11,7
E-modul, GPa	9,5 / 2,5	8,9 / 3,1
Tykkelses-tolerance, mm	14,3 - 15,3	17,1 - 18,1
Tværtrækstyrke, MPa	3,5	3,5
Densitet	460 kg/m ³	
Formaldehyd	E1	
Brandklasse (EN 13501-1)	D-s2,d0	
Standard	EN 13986:2004	

Version: 18.08.2021. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

npi.dk > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

