



Metsä Spruce Tag WeatherGuard

OPRINDELSE: Finland
TRÆSORT: Gran (Picea spp.)



BESKRIVELSE:	Konstruktionskrydsfiner. Anvendes til tagunderlag. Pladen er behandlet med vandskyende middel, således at pladen kan sidde uafdækket i op til en måned.
KVALITETER:	Pladerne er CE-mærket: CE2+. Pladerne er ikke pudsede. Leveres med fer og not 2 langsider. For- og bagside er kvalitet III, hvor der tillades åbne fejl.
FORMATER:	Føres i tykkelsen 15 og 18 mm. Standardformat er 244 x 61 cm.
DÆKMÅL:	Dækmål er 244 x 60 cm.
TOLERANCER:	Længde: +/- 3 mm Bredde: +/- 1 mm Retvinkelhed: 1 mm/m Retkantethed: 1 mm/m
LIM:	Anvendt lim er fenollim, der er WBP (vand- og kogefast).
ANV.KLASSE:	Pladen er fugtklasse 2 og kan derfor anvendes både indendørs og udendørs under beskyttede forhold.

TEKNISKE DATA:

	15 mm	18 mm
Tykkelse	15 mm	18 mm
Finerlag	5	6
Bøje-brudstyrke, MPa	23,8 / 10,4	22,2 / 11,7
E-modul, GPa	9,5 / 2,5	8,9 / 3,1
Tykkelses-tolerance, mm	14,3 - 15,3	17,1 - 18,1
Tværtrækstyrke, MPa	3,5	3,5
Densitet	460 kg/m ³	460 kg/m ³
Formaldehyd	E1	E1
Brandklasse (EN 13501-1)	D-s2,do	D-s2,do
Standard	EN 13986:2004	EN 13986:2004

Version: 18.08.2021. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

npi.dk > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

