



# Deco Pine

**OPRINDELSE:** Brasilien  
**TRÆSORT:** Fyr (Pinus elliottii)



|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>BESKRIVELSE:</b> | Nåletræskrydsfiner. Anvendes til indvendig beklædning, inddækning etc.   |
| <b>KVALITETER:</b>  | Pladerne er CE-mærket: CE4. Pladen har en flot ens struktur med meget få propper/reparationer. Forside er pudset. Der tillades åbne finer-revner samt knastudfald i mellemlagsfineren. Bagside er pudset, men kan indeholde åbne fejl i form af knastudfald eller finerrevner. Leveres skarpkantet.  |
| <b>FORMATER:</b>    | Føres i tykkelserne 6, 9, 12, 15, 18 og 21 mm. Standardformat er 244 x 122 cm.   |
| <b>DÆKMÅL:</b>      | Dækmål er 244 x 122 cm.  |
| <b>TOLERANCER:</b>  | Se nedenfor i skema for tekniske data.   |
| <b>LIM:</b>         | Anvendt lim er fenollim, der er WBP (vand- og kogefast).   |
| <b>ANV.KLASSE:</b>  | Pladen er fugtklasse 2 og kan derfor anvendes både indendørs og udendørs under beskyttede forhold. Pladen må kun anvendes i fugtklasse 3, hvis den er behandlet med et dokumenteret træbeskyttelsesmiddel på relevante flader og kanter. Vær opmærksom på, at alle olieholdige grundere som f.eks Gori 22 / Gori 11 ikke må anvendes, da de opløser limen og derfor forårsager delaminering af pladerne. |

## TEKNISKE DATA:

| Tykkelse                              | 6 mm          | 9 mm | 12 mm | 15 mm | 18 mm | 21 mm |
|---------------------------------------|---------------|------|-------|-------|-------|-------|
| Finerlag                              | 5             | 5    | 5     | 5     | 7     | 7     |
| Tykkelsesændring (v. 24 timer i vand) | Max. 15%      |      |       |       |       |       |
| Tolerance, tykkelse                   | +/- 5 %       |      |       |       |       |       |
| Tolerance, længde og bredde           | +/- 3 mm      |      |       |       |       |       |
| Tolerance, vinkelrethed               | +/- 3,0 mm    |      |       |       |       |       |
| Tolerance, retkantethed               | +/- 1,0 mm    |      |       |       |       |       |
| Densitet, kg/m <sup>3</sup>           | 550 - 580     |      |       |       |       |       |
| Formaldehyd                           | E1            |      |       |       |       |       |
| Brandklasse (EN 13501-1)              | D-s2,d0       |      |       |       |       |       |
| Standard                              | EN 13986:2004 |      |       |       |       |       |

Version: 18.08.2021. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

**npi.dk** > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

