

Polsk Fyr I/III



OPRINDELSE: Polen
TRÆSORT: Fyr (Pinus sylvestris)



BESKRIVELSE:	Nåletræs krydsfiner. Anvendes til indvendig beklædning, inddækning etc.
KVALITETER:	Pladerne er CE-mærket: CE4. Forside er kvalitet I, hvor der tillades mindre fejl, f.eks. "ormehuller" og enkelte veludførte reparationer, f.eks. i form af propper. Bagside er III, hvor der tillades mindre veludførte reparationer men ingen åbne fejl. Forside og bagside er pudset. Leveres skarpkantet.
FORMATER:	Føres i tykkelserne 4, 6, 9, 12 og 15 mm. Standardformat er 244 x 122 cm. Andre formater kan fås på forespørgsel.
DÆKMÅL:	Dækmål er 244 x 122 cm.
TOLERANCER:	Tykkelsestolerancer: se nedenfor
LIM:	Anvendt lim er fenollim, der er WBP (vand- og kogefast).
ANV.KLASSE:	Pladen er anvendelsesklasse 2 og kan derfor anvendes både indendørs og udendørs under beskyttede forhold. Pladen må kun anvendes i anvendelsesklasse 3, hvis den er behandlet med et dokumenteret træbeskyttelsesmiddel på relevante flader og kanter. Vær opmærksom på, at alle olieholdige grundere som f.eks. Gori 22 / Gori 11 ikke må anvendes, da de opløser limen og derfor forårsager delaminering af pladerne.

TEKNISKE DATA:

Tykkelse	4 mm	6 mm	9 mm	12 mm	15 mm
Finerlag	3	5	7	9	11
Tolerance, mm	+0,3 / -0,5	+0,4 / -0,6	+0,5 / -0,7	+0,6 / -0,8	+0,7 / -0,9
Densitet, kg/m ³	550 - 650				
Formaldehyd	E1				
Brandklasse (EN 13501-1)	D-s2,do				
Standard	EN 13986:2004				

Version: 18.08.2021. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

npi.dk > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

