



EPP Byggeplade C+/C

OPRINDELSE: Brasilien
TRÆSORT: Fyr (Pinus elliottii)



BESKRIVELSE:	Nåletræskrydsfiner. Anvendes bag gips, til emballage formål, byggeplads-afskærmning etc.
KVALITETER:	Pladerne er CE-mærket: CE4. Pladen har en flot ens struktur med få propper/reparationer. Forside er pudset. Der tillades åbne finer-revner samt knastudfald i mellemlagsfineren. Bagside er pudset, men kan indeholde åbne fejl i form af knastudfald eller finerrevner. Leveres skarpkantet.
FORMATER:	Føres i tykkelserne 9, 12, 15, 18 og 21 mm. Standardformat er 244 x 122 cm.
DÆKMÅL:	Dækmål er 244 x 122 cm.
TOLERANCER:	Se nedenfor i skema for tekniske data.
LIM:	Anvendt lim er fenollim, der er WBP (vand- og kogefast).
ANV.KLASSE:	Pladen er fugtklasse 2 og kan derfor anvendes både indendørs og udendørs under beskyttede forhold. Pladen må kun anvendes i fugtklasse 3, hvis den er behandlet med et dokumenteret træbeskyttelsesmiddel på relevante flader og kanter. Vær opmærksom på, at alle olieholdige grundere som f.eks Gori 22 / Gori 11 ikke må anvendes, da de opløser limen og derfor forårsager delaminering af pladerne.

TEKNISKE DATA:

Tykkelse	6 mm	9 mm	12 mm	15 mm	18 mm	21 mm
Finerlag	3/5	3/5	5	5	7	7
Tykkelsesændring (v. 24 timer i vand)	Max. 15%					
Tolerance, tykkelse	+ (0,2 + 3% af nominel tykkelse) mm / - (0,4 + 3% af nominel tykkelse) mm					
Tolerance, længde og bredde	+/- 3,5 mm					
Tolerance, vinkelrethed	1 mm pr. m					
Tolerance, retkantethed	1 mm pr. m					
Densitet, kg/m ³	550 - 580					
Formaldehyd	E1					
Brandklasse (EN 13501-1)	D-s2,do					
Standard	EN 13986:2004					

Version: 18.08.2021. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

npi.dk > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

