

# Egger OSB-3 TG-2



**OPRINDELSE:** Tyskland  
**TRÆSORT:** Nåletræ (fyr/gran)



|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>BESKRIVELSE:</b> | Anvendes f.eks. til tag- eller gulvunderlag.  |
| <b>KVALITETER:</b>  | Pladerne er CE-mærket: CE2+. OSB-3 fremstår med glat overflade (parafin).<br>Leveres med fer og not 2 langsider.              |
| <b>FORMATER:</b>    | Føres i tykkelserne 12, 15, 18 og 22 mm. Standardformat er 244 x 122cm + 244x61 cm<br>Andre formater kan fås på forespørgsel. |
| <b>DÆKMÅL:</b>      | Dækmål er 244 x 120 cm, 244 x 60 cm   |
| <b>TOLERANCER:</b>  | Tykkelsestolerance: +/- 0,8 mm Længde / bredde: +/- 3 mm.<br>Retkantethed: 1,5 mm/m. Retvinklethed: 2 mm/m.                   |
| <b>LIM:</b>         | Anvendt lim er PMDI/MUFP, der er fugtbestandig  |
| <b>ANV.KLASSE:</b>  | Pladen er anvendelsesklasse 2 og kan derfor anvendes både indendørs og udendørs under beskyttede forhold.                     |

## TEKNISKE DATA:

| Tykkelse                                    | 12 mm                       | 15 mm    | 18 mm | 22 mm         |
|---|-----------------------------|----------|-------|---------------|
| Ydeevne gulv (EN 12871)                     | Belastningskategori A       | Tykkelse | 18 mm | C-C<br>600 mm |
| Ydeevne tag (EN 12871)                      | Belastningskategori A       | Tykkelse | 12 mm | C-C<br>600 mm |
| Bøje-brudstyrke, MPa                        | 16,4                        |          | 14,8  |               |
| Tværtrækstyrke, MPa                         | 6,8                         |          | 6,8   |               |
| Z-værdi (wet cup), GPa s m <sup>2</sup> /kg | 10,2                        | 12,8     | 15,3  | 18,8          |
| E-modul, GPa                                | 3,8                         |          | 3,8   |               |
| Varmeledningsevne, W/(m*K)                  | 0,13                        |          |       |               |
| Densitet                                    | 600 - 650 kg/m <sup>3</sup> |          |       |               |
| Formaldehyd                                 | E1                          |          |       |               |
| Brandklasse (EN 13501-1)                    | D-s2,do                     |          |       |               |
| Standard                                    | EN 13986:2004               |          |       |               |

Version: 18.08.2021. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

**npi.dk** > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

