

Krono OSB-3 TG-2



OPRINDELSE: Letland
TRÆSORT: Nåletræ (fyr/gran)



BESKRIVELSE:	Anvendes f.eks. til tag- eller gulvunderlag samt underlag for gips.
KVALITETER:	Pladerne er CE-mærket: CE2+. OSB-3 fremstår med glat overflade (parafin). Leveres med fer og not 2 langsider.
FORMATER:	Føres i tykkelserne 12, 15, 18 og 22 mm. Standardformat er 244 x 122 cm og 244 x 61 cm. Andre formater kan fås på forespørgsel.
DÆKMÅL:	Dækmål er 244 x 120 cm.
TOLERANCER:	Tykkelse: +/- 0,8 mm. Længde / bredde: +/- 3 mm. Retkantethed: 1,5 mm/m. Retvinklethed: 2 mm/m.
LIM:	Anvendt lim er PMDI/MUFP, der er fugtbestandig.
ANV.KLASSE:	Pladen er fugtklasse 2 og kan derfor anvendes både indendørs og udendørs under beskyttede forhold. Pladen må kun anvendes i fugtklasse 3, hvis den er behandlet med et dokumenteret træbeskyttelsesmiddel på relevante flader og kanter. Vær opmærksom på, at grundere som f.eks Gori 22 / Gori 11 ikke må anvendes, da de opløser limen og derfor forårsager delaminering af pladerne.

TEKNISKE DATA:

Tykkelse	12 mm	15 mm	18 mm	22 mm
Bøje-brudstyrke, MPa (langs / tvær)	20 / 10	20 / 10	18 / 9	18 / 9
Tværrækstyrke, MPa	0,32	0,32	0,29	0,29
Tværrækstyrke (efter boil test)	0,13	0,13	0,12	0,12
Z-værdi (wet cup), GPa s m ² /kg	10,2	12,8	15,3	18,8
E-modul, GPa (langs / tvær)	3,5 / 1,4	3,5 / 1,4	3,5 / 1,4	3,5 / 1,4
Tykkelsesforøgelse (24t i vand)	max. 15%			
Densitet	570-620 kg/m ³			
Formaldehydklasse	E1			
Brandklasse (EN 13501-1)	D-s2,do			
Standard	EN 13986:2004			

Version: 18.08.2021. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

npi.dk > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

