

# NPI OSB-3 TG-4



**OPRINDELSE:** Letland  
**TRÆSORT:** Nåletræ (fyr/gran)



<b>BESKRIVELSE:</b>	Anvendes f.eks. til tag- eller gulvunderlag samt underlag for gips.
<b>KVALITETER:</b>	Pladerne er CE-mærket: CE2+. OSB-3 fremstår med glat overflade (parafin). Leveres med fer og not 4 sider.
<b>FORMATER:</b>	Føres i tykkelserne 12, 15, 18 mm. Standardformat er 250 x 62,5 cm. Andre formater kan fås på forespørgsel.
<b>DÆKMÅL:</b>	Dækmål er 250 x 62,5 cm.
<b>TOLERANCER:</b>	Tykkelse: +/- 0,8 mm. Længde / bredde: +/- 3 mm. Retkantethed: 1,5 mm/m. Retvinklethed: 2 mm/m.
<b>LIM:</b>	Anvendt lim er PMDI/MUFP, der er fugtbestandig.
<b>FUGTKLASSE:</b>	Pladen er fugtklasse 2 og kan derfor anvendes både indendørs og udendørs under beskyttede forhold. Pladen må kun anvendes i fugtklasse 3, hvis den er behandlet med et dokumenteret træbeskyttelsesmiddel på relevante flader og kanter. Vær opmærksom på, at alle olieholdige grundere som f.eks. Gori 22 / Gori 11 ikke må anvendes, da de opløser limen og derfor forårsager delaminering af pladerne.

## TEKNISKE DATA:

Tykkelse	12 mm	15 mm	18 mm
Densitet	570-620 kg/m <sup>3</sup>		
Bøje-brudstyrke, MPa (langs / tvær)	20/10	20/10	18/9
E-modul, GPa (langs / tvær)	3,4/1,4	3,4/1,4	3,4/1,4
Tværtrækstyrke, MPa	0,32	0,32	0,29
Tværtrækstyrke (efter boil test)	0,13	0,13	0,12
Z-værdi (wet cup), GPa s m <sup>2</sup> /kg	10,2	12,8	15,3
Tykkelsesforøgelse (24t i vand)	Max. 15%		
Antal plader pr. bundt	59	47	39
Formaldehydklasse	E1		
Standard	EN 13986:2004		

Version: 24.08.2021. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

**npi.dk** > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

