



# Polsk Fyr Brandimprægneret

**OPRINDELSE:** Polen  
**TRÆSORT:** Fyr (*Pinus sylvestris*), Rødel (*Alnus glutinosa*), Birk (*Betula pendula*)



|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>BESKRIVELSE:</b> | Brandimprægneret krydsfiner, hvor yderfinerer består af fyr og mellemlag/indlæg kan være rødel og birk. Hvert finerlag er imprægneret inden limning. Anvendes til indvendig beklædning, inddækning etc.   |
| <b>KVALITETER:</b>  | Pladerne er CE-mærket: CE1. Følgende kvaliteter lagerføres: I/II og II/II.<br>Kvalitet I, hvor der tillades mindre fejl, f.eks. "ormehuller" og enkelte veludførte reparationer, f.eks. i form af propper. Kvalitet II, hvor der tillades mindre veludførte reparationer men ingen åbne fejl.<br>Forside og bagside er pudset. Leveres skarpkantet. |
| <b>FORMATER:</b>    | Føres i tykkelserne 12, 15, 18 og 21 mm. Standardformat er 250 x 125 cm.  |
| <b>DÆKMÅL:</b>      | Dækmål er 250 x 125 cm.   |
| <b>TOLERANCER:</b>  | Tykkelsestolerance: + 0,2 + 0,03*t / - 0,4 + 0,03*t (se nedenfor)<br>Bredde- og længde-tolerance: +/- 3,5 mm  |
| <b>LIM:</b>         | Anvendt lim er WBP-fenollim.  |
| <b>ANV.KLASSE:</b>  | Pladen er fugtklasse 2 og kan derfor anvendes både indendørs og udendørs under beskyttede forhold.  |

## TEKNISKE DATA:

| Kvalitet                                 | II/II         |             | I/II        |             |             |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | 12 mm         | 12 mm       | 15 mm       | 18 mm       | 21 mm       |
| Tykkelse                                 | 12 mm         | 12 mm       | 15 mm       | 18 mm       | 21 mm       |
| Finerlag                                 | 9             | 9           | 11          | 13          | 15          |
| z-værdi wetcup, Gpa s m <sup>2</sup> /kg | 4,77          | 4,77        | 5,97        | 7,16        | 8,35        |
| Tolerance, mm                            | +0,5 / -0,8   | +0,5 / -0,8 | +0,6 / -0,9 | +0,7 / -0,9 | +0,8 / -1,0 |
| Densitet, kg/m <sup>3</sup>              | 700 (570-720) |             |             |             |             |
| Formaldehyd                              | E1            |             |             |             |             |
| Brandklasse (EN 13501-1)                 | B-s1,do       |             |             |             |             |
| Standard                                 | EN 13986:2004 |             |             |             |             |

Version: 14.03.2022. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

[npi.dk](http://npi.dk) > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

