



# MDF Fugtbestandig

**OPRINDELSE:** Frankrig  
**TRÆSORT:** Blandet nåletræ



<b>BESKRIVELSE:</b>	Medium Density Fibreboard. Anvendes til indvendig inddækning etc.
<b>KVALITETER:</b>	Pladerne er CE-mærket: CE4. Forside og bagside er pudset. Leveres skarpkantet.
<b>FORMATER:</b>	Føres i tykkelserne 12, 16 og 18 mm. Standardformat er 244 x 122 cm. Andre formater kan fås på forespørgsel.
<b>DÆKMÅL:</b>	Dækmål er 244 x 122 cm.
<b>TOLERANCER:</b>	Tykkelsestolerance er +/- 0,2 mm (6-12 mm) og +/- 0,3 mm (16-30 mm). Tolerance på længde og bredde er +/- 2 mm/m. Tolerance på vinkelrethed er +/- 1,5 mm/m.
<b>LIM:</b>	Der anvendes MUFP-lim, der er vandfast og fugtbestandig.
<b>ANV.KLASSE:</b>	Pladen er fugtklasse 2 og kan derfor anvendes indendørs under tørre samt fugtige forhold.

## TEKNISKE DATA:

Tykkelse	12 mm	16 mm	18 mm
Bøjebrodstyrke, N/mm <sup>2</sup>	26,0	24,0	24
Tværtrækstyrke N/mm <sup>2</sup>	0,25	0,20	0,20
z-værdi, GPa s m <sup>2</sup> /kg	1,25	1,55	1,75
E-modul, kN/mm <sup>2</sup>	2,5	2,4	2,4
Tykkelsesforøgelse (24 t i vand), %	10	8	8
Densitet, kg/m <sup>3</sup>	690-720		
Formaldehyd	E1		
Brandklasse (EN 13501-1)	D-s2,do		
Standard	EN 13986:2004		

Version: 14.03.2022. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

**npi.dk** > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

