



NPI Undertag

OPRINDELSE: Polen
TRÆSORT: Nåletræ (Pinus spp.)



BESKRIVELSE:	Olieimprægneret hård træfiberplader. Anvendes til undertag. Pladen er ikke trædefast og faldsikker. Pladen kan anvendes til såvel ventilerede som uventilerede tagdækninger. Pladen er DUKO-klassificeret klasse MH.
KVALITETER:	Pladerne er CE-mærket: CE3. Træfibren er imprægneret med olie. Pladen fremstår med profileret forside (cirkelrunde forhøjninger og ru bagside (net-mønster). Leveres skarpkantet.
FORMATER:	Føres i tykkelsen 3,2 mm. Standardformater er 1200 x 2100 mm eller 1200 x 3100 mm.
TOLERANCER:	Tykkelsestolerance er +/- 0,3 mm Længde-/ breddetolerance er +/- 5 mm Vinkelrethed +/- 2 mm/m Retkantethed +/- 1,5 mm/m
ANV.KLASSE:	Pladen er fugtklasse 2 og kan derfor anvendes både indendørs og udendørs under beskyttede forhold.

TEKNISKE DATA:

Tykkelse	3,2 mm	
Format	1200 x 2100 mm	1200 x 3100 mm
Bøjebrud-styrke (EN 622-2)	min. 35,0 MPa	
Tværtrækstyrke (EN 622-2)	min. 0,60 MPa	
Tværtrækstyrke efter boil test (EN 622-2)	min. 0,30 MPa	
Z-værdi (wet cup) (EN ISO 12572)	2,7 GPa s m ² /kg	
Tykkelsesændring (v. fugtoptag) (EN 622-2)	max. 25 %	
Fugtbevægelse (EN 318)	max. 0,3 %	
Fugtindhold (EN 622-1)	4 - 9 %	
Densitet (EN 622-1)	1.000 kg/m ³	
Brandklasse (EN 13501-1)	E	
Vandtæthed / Telteffekt (NT Build 488)	3 g (godkendt < 15 g)	
Standard	EN 13986	

Version: 14.03.2022. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

npi.dk > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

