

# Spaandex Gulv



**OPRINDELSE:** Danmark  
**TRÆSORT:** Blandet nåle- løvtræ



<b>BESKRIVELSE:</b>	Gulvspånplade P6 Anvendes i tørt miljø (anvendeseklasse 1).
<b>KVALITETER:</b>	Pladerne er CE-mærket: CE2+. Leveres med fer/not alle 4 sider.
<b>FORMATER:</b>	Føres i tykkelse 22 mm i format 242 x 62 cm og 182 x 62 cm og i tykkelse 38 mm i format 182 x 50 cm
<b>DÆKMÅL:</b>	Dækmål i tykkelse 22 mm er 240 x 60 cm og 180 x 60 cm og i tykkelse 38 mm 180 x 48 cm
<b>TOLERANCER:</b>	Tykkelsestolerance er +/- 1,0 mm.
<b>LIM:</b>	Anvendt lim er MUF-lim.
<b>ANV.KLASSE:</b>	Pladen er anvendelsesklasse 1 og kan derfor udelukkende anvendes indendørs under tørre forhold.

**TEKNISKE DATA:**

Tykkelse	22 mm	38 mm
Dækmål	240 x 60 cm og 180 x 60 cm	180 x 48 cm
Bøjebrudstyrke, N/mm <sup>2</sup>	16,0	13,3
Tværtrækstyrke, N/mm <sup>2</sup>	0,40	8,5
E-modul, N/mm <sup>2</sup>	2550	3500
Vægt pr. pl.	242 x 62 = 21,5 kg, 182 x 62 = 15,75 kg	182 x 50 = 24 kg
Tykkelsesudvidelse (24 timer)	14%	
Tykkelsesændring (v. 24 timer i vand)	Max. 15%	
Tolerance, tykkelse	+/- 3 mm	
Tolerance, længde og bredde	+/- 5 mm	
Tolerance, vinkelrethed	1,5 mm pr. m	
Fugtindhold, ab fabrik	5-13 %	
Densitet, kg/m <sup>3</sup>	690 - 720	
Formaldehyd	E1	
Brandklasse (EN 13501-1)	D <sub>FL</sub> -s1	
Standard	EN 13986:2004	

Version: 22.11.2022. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

**npi.dk** > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

