



STEICO FLOC

OPRINDELSE: Polen
PRODUKT: Genbrugspapir



BESKRIVELSE: Isolering af genbrugspapir til indblæsning. På loft og i væg, gulv samt tagkonstruktioner.

TEKNISKE DATA:

Pakkestørrelse	15 kg / Pakke 21 pakker / palle
Forbrug	Åben udlægning: 27 - 39 kg / m ³ Lukkede rum: 40 - 60 kg / m ³
Brandklasse (EN 13501-1)	E
Brandforhold iht. (EN 13501-1+A1 2010)	B-s2,Do
Nominel værdi for varmeledeevne λd(W/(m*K))	0,038
Vanddampsdiffusionsmodstand u	1 - 2
Specifik varmekapacitet c (J/(kg*K))	2,100
Kontinuerlig strømningsmodstand ((hPa*s)/02)	30 kg/m ³ : 6,2 / 45 kg/m ³ : 18,4
Affaldskategori	030105/170201, bortskaffes som træ og træmateriale

MINDSTE DENSITET-TABEL

Densitet	[kg/m ³]		
≤ 16 cm	30	38	43
≤ 22 cm	32	40	45
≤ 28 cm	34	43	47
≤ 34 cm	34	44	49
≤ 40 cm	34	48	51

Forudsætningen for at undgå sætning af isoleringsmaterialet er at den indblæste mængde følger densitet-tabellen såvel som den ensartede fordeling af STEICO zell i fagene / felterne.

Ved præfabrikerede bygningsdele og efterfølgende transport skal der yderligere indblæses 7 kg / m³ materiale. For at opfylde de høje kvalitetsstandarder, er det vigtigt at kontrollere de indblæste fag / felter på byggepladsen.