

Egger OSB TOP/Airtight Tg-4



OPRINDELSE: Tyskland
TRÆSORT: Blandet nåletræ

BESKRIVELSE:	Kan indgå som dampbremsende lag og som en del af bygningens lufttæthedsplan i væg-, loft- og tagkonstruktioner samt relevante etageadskillelser.
KVALITETER:	Pladen er CE-mærket: CE2+ og fremstår med glat overflade (parafin). Leveres med fer og not på fire sider
FORMATER:	Føres i tykkelsen 15 mm. Standardformat (længde x bredde): 2510 x 1260/685 mm
DÆKMÅL:	Dækmål (længde x bredde): 2500 x 1250/675 mm
TOLERANCER:	+/- 3 mm. Tykkelsestolerance +/- 0,8 mm, længde +/- 3 mm, retkantethed 1,5 mm, retkantethed 2 mm
LIM:	Anvendt lim er PMDI, der er fugtbestandig
FUGTANV.KLASSE:	Klasse 2 (kan anvendes indendørs og udendørs under beskyttede forhold)
BEMÆRKNINGER:	Produktet er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

TEKNISKE DATA:

Tykkelse:	15 mm
Antal plader pr. palle:	68 stk.
E-modul (0°/90°):	≥ 3500/1400 N/mm ²
Bøje-brud styrke (0°/90°):	20 / 10 Mpa
Z-værdi (wet cup/dry cup):	11,25 / 15 Gpa s m ²
Tykkelsesforøgelse (24 t. i vand):	≤ 15%
Densitet:	≥ 600 kg/m ³
Brandklasse:	D-s2,d0
Varmeledningsevne:	0,13 W/mK
Lydegenskaber (lydabsorption):	0,10 / 0,25 (250–500 Hz / 1000–2000 Hz)
Lydegenskaber (lydtransmission):	$R = 13 \times \log(m_s) + 14$
Lufttæthed (målt ved en 12mm OSB):	$s = 0,20 \text{ m}^3/\text{m}^2 \cdot \text{h}$ (Ved 50 Pa trykforskel)
PCP:	< 3,0 ppm
Formaldehyd:	< 0,03 ppm
Standard:	EN 13986:2004+Al:2015
Dokumenter	CE ☒ DOP ☒ EPD ☒

Version: 02.05.2025. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

npi.dk > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

